

PAINTZONE24 EIGENMARKE

Der Bodyguard. 1K Füllprimer

Grundierung mit Korrosionsschutz · Spraydose

Art.-Nr. 15010 hellgrau / 15012 dunkelgrau

ARTIKELBEZEICHNUNG	1K Füllprimer
FARBE	15010 hellgrau · 15012 dunkelgrau
PRODUKTBESCHREIBUNG	<p>Universelle 1K-Grundierung mit hervorragender Haftung, Korrosionsschutz und Füllkraft auf allen metallischen Untergründen</p> <p>1K-Füller mit sehr guten Korrosionsschutzeigenschaften</p> <p>Füllen und Grundieren in einem Arbeitsgang</p> <p>Zur Grundierung von Durchschliffstellen</p> <p>Schnelle Trocknung, sehr guter Verlauf, schweißbar</p> <p>Überlackierbar mit Wasser- und Lösemittelbasislacken sowie 1K- und 2K-Decklacksystemen</p>
BINDEMittelBASIS	Spezielle Harzmischung
EINSATZGEBIET	Je nach Schichtstärke variabel als Primer oder Füller
UNTERGRUND / VORBEREITUNG	Untergrund von Schmutz-, Fett- und Silikonrückständen befreien, ggf. anschleifen.
LACKIEREN	<p>Vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und 3 Minuten schütteln.</p> <p>Maximal 2 Schichten dünn aufsprühen, Sprühabstand ca. 25 cm.</p> <p>Nach der Trocknung (ca. 15 Minuten) überlackierbar mit Wasser-, Acryl-, Kunstharz- und Nitro-Kombi-Lacken.</p> <p>Nur bei trockener Witterung, an windgeschützten Stellen und in gut belüfteten Räumen sprühen.</p>
TROCKNUNG BEI 20 °C	30–40 Minuten bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit
VOC-WERT	Spraylacke unterliegen nicht der VOC-Deko-Richtlinie.
STANDARDVERPACKUNG	400 ml
ERGIEBIGKEIT	400 ml für ca. 1 m ² , abhängig von Untergrund, Farbton und Schichtdicke
LAGERSTABILITÄT	<p>10 Jahre bei 10–25 °C in ungeöffneter Verpackung</p> <p>Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Max. Luftfeuchtigkeit 60 %</p>
SONSTIGE HINWEISE	Bei vielen Sprühlacken verhindern Sprühsicherung und Sicherungsring an der Verschlusskappe die unbefugte Benutzung. Hinweise auf Kappe oder Etikett beachten. Vor der Anwendung die Warnhinweise stets sorgfältig lesen und beachten.