

PAINTZONE24 EIGENMARKE

Der Zarte. Feinspachtel

Feiner Autoreparaturspachtel inkl. Härter

Art.-Nr. 46140

ARTIKELBEZEICHNUNG	Spachtel Fein inkl. Härter
FARBE	Weiß
PRODUKTBESCHREIBUNG	Spezieller Autoreparaturspachtel mit außergewöhnlich feiner Struktur für eine perfekte, porenfreie Oberfläche Für höchste Qualitätsansprüche Leicht zu verarbeiten Nicht für Aluminium- oder Zinkuntergründe Nach dem Schleifen mit allen üblichen Lacksystemen überlackierbar
EINSATZGEBIET	Kleine Schäden bei PKW, Booten etc. Füllen von Grobspachtel-Poren
UNTERGRUND / VORBEREITUNG	Stahl (nicht verzinkt), Holz, Polyesterlamine, Altlackierung Der Untergrund muss sauber, fett- und staubfrei sein.
MISCHUNGSVERHÄLTNIS	2–3 % Härter (nach Gewicht) zum Spachtel zugeben
HÄRTER	Härterpaste rot (Lagerstabilität 20 Monate)
VERARBEITUNGSZEIT BEI 20 °C	3–4 Minuten
TROCKENZEIT BEI 20 °C	Schleiffähig durchgehärtet nach 20–30 Minuten
SCHLEIFBARKEIT	Trockenschliff mit P120–P280
VOC-WERT	2004/42/II(b)(250)<250 g/l
EINSTUFUNG	UN3269, ADR 3/III LQ
SPEZIFISCHES GEWICHT	1,85 g/cm ³
STANDARDVERPACKUNG	2,0 kg
LAGERSTABILITÄT	8–12 Monate bei 18–20 °C in ungeöffneter Verpackung Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Max. Luftfeuchtigkeit 60 %
WEITERE HINWEISE	Polyesterspachtel sind feuchtigkeitsempfindlich und sollten deshalb nur trocken geschliffen werden. Um die Farbstabilität des Decklacks zu gewährleisten, sollte auf den geschliffenen Spachtel 2K-Füller aufgetragen werden. Zu große Mengen Härter können die Farbstabilität des Decklacks beeinflussen.

Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Laboruntersuchungen und Erfahrungswerten. Eine Verbindlichkeit oder Garantie bestimmter Eigenschaften lässt sich daraus nicht ableiten; sie entbinden den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Mit jeder Neuauflage verliert die vorherige Produktinformation ihre Gültigkeit. Sicherheitsdatenblatt beachten.