

PAINTZONE24 EIGENMARKE

Der Klassische. MS Klarlack 2:1

Klarlack 5300 kratzfest

Art.-Nr. 50300

ARTIKELBEZEICHNUNG	MS Klarlack
FARBE	Transparent
PRODUKTBESCHREIBUNG	Universell einsetzbarer 2K-MS-Klarlack für Ganz- und Teillackierungen im Fahrzeugbereich Schnelle und gute Durchtrocknung Hervorragender Verlauf bei hohem Glanzgrad Extrem hoher UV-Schutz
EINSATZGEBIET	Ganz- und Teillackierung in der Autoreparaturlackierung
BINDEMittelBASIS	Isocyanatvernetzendes Acrylatharz
UNTERGRUND / VORBEREITUNG	Alle lösemittel- oder wasserbasierenden Basislacke und Uni-Decklacke
VERARBEITUNG	Fließbecher: Düse 1,3–1,5 mm · Spritzdruck 3–5 bar · 10–15 % Verdünnung HVLV / Fließbecher: Düse 1,2–1,4 mm · Spritzdruck 2–3 bar · Zerstäuberdruck 0,7 bar · 10–15 % Verdünnung Saugbecher: Düse 1,6–1,8 mm · Leitungsdruck 3–5 bar · 10–15 % Verdünnung HVLV / Saugbecher: Düse 1,6–1,8 mm · Leitungsdruck 2–3 bar · Zerstäuberdruck 0,7 bar · 10–15 % Verdünnung 2 Spritzgänge mit gutem Verlauf spritzen Ablüßzeit zwischen den Spritzgängen: 5–10 Minuten Ablüßzeit vor Ofentrocknung: ca. 10 Minuten
VISKOSITÄT	Spritzviskosität 16–20 s, 4 mm DIN-Becher, gehärtet und verdünnt
MISCHUNGSVERHÄLTNIS	2:1 nach Volumen
HÄRTER	MS Härter 05/10 extra lang 81000 – „Iron V1“ MS Härter 10/20 lang 82000 – „Iron V1“ MS Härter 15/25 normal 83000 – „Iron V1“ MS Härter 25/35 kurz 84000 MS Härter 35/40 extra kurz 85000
VERDÜNNUNG	2K-Acryl-Verdünnung 40610 / 40620 / 40630 / 40640 – „Die Harmonische“
TOPFZEIT	3–4 Stunden bei 20 °C
TROCKNUNG BEI 21 °C	Montagefest nach 5–8 Stunden Durchgetrocknet nach ca. 2 Tagen
TROCKNUNG BEI 60 °C	Ofentrocknung ca. 30 Minuten
POLIERBARKEIT	Nach Ofentrocknung und Abkühlung sofort polierbar
TROCKENSCHICHTDICKE	20–30 µm je Spritzgang
VOC-WERT	2004/42/IB(e)(840)560

Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Laboruntersuchungen und Erfahrungswerten. Eine Verbindlichkeit oder Garantie bestimmter Eigenschaften lässt sich daraus nicht ableiten; sie entbinden den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Mit jeder Neuauflage verliert die vorherige Produktinformation ihre Gültigkeit. Sicherheitsdatenblatt beachten.

STANDARDVERPACKUNG	1 l · 5 l
LAGERSTABILITÄT	1 Jahr bei 20 °C in ungeöffneter Verpackung Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Max. Luftfeuchtigkeit 60 %
FLAMMPUNKT	> +23 °C