

PAINTZONE24 EIGENMARKE

Der Kaiserliche. VOC Speedgloss 2:1

2K-Ultra-High-Solid-Klarlack extrafast, ohne Ablüftzeit

Art.-Nr. 50400

ARTIKELBEZEICHNUNG	VOC Speedgloss 2:1
FARBE	Transparent
PRODUKTBESCHREIBUNG	VOC-konformer, schnelltrocknender 2K-Ultra-High-Solid-Klarlack für Ganz-, Teillackierung und Spot-Repair im Fahrzeugbereich Ein Härter für drei Klarlacke Einfacher und extrem kurzer Lackierprozess ohne Ablüftzeit Hohes Standvermögen, leichte Polierbarkeit Hervorragender Verlauf bei hohem Glanzgrad
EINSATZGEBIET	Ganz- und Teillackierung in der Autoreparaturlackierung
BINDEMITTELBASIS	Hydroxyfunktionales, polyestermodifiziertes Acrylatharz
UNTERGRUND / VORBEREITUNG	Alle lösemittel- oder wasserbasierenden Basislacke und Uni-Decklacke
VERARBEITUNG	SATA Jet RP oder DeVilbiss GTI 880: Düse 1,2–1,3 mm · Zerstäuberdruck 2,0–2,25 bar 2 Spritzgänge: 1. ein normaler, geschlossener Spritzgang · 2. ein halber Spritzgang Ohne Ablüften auftragen
VISKOSITÄT	Spritzviskosität 18–22 s, 4 mm DIN-Becher, gehärtet
MISCHUNGSVERHÄLTNIS	2:1
HÄRTER	VOC Speedgloss Härter – „Der Fürstliche“, Gebinde 0,5 l oder 2,5 l
TOPFZEIT BEI 20 °C	ca. 30–60 Minuten
TROCKNUNG	10 Minuten bei 40 °C Objekttemperatur (Kabinentrocknung) 60 Minuten bei 20 °C Raumtemperatur
POLIERBARKEIT	Nach Ofentrocknung und Abkühlung sofort polierbar
TROCKENSCHICHTDICKE	50–70 µm Gesamtschichtdicke
STANDARDVERPACKUNG	1 l · 5 l
VOC-WERT SPRITZFERTIG	< 420 g/l · 2004/42/II B(d) (420) < 420
LAGERBESTÄNDIGKEIT	1 Jahr bei +10 bis +30 °C in ungeöffneter Verpackung Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Max. Luftfeuchtigkeit 60 %

Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Laboruntersuchungen und Erfahrungswerten. Eine Verbindlichkeit oder Garantie bestimmter Eigenschaften lässt sich daraus nicht ableiten; sie entbinden den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Mit jeder Neuauflage verliert die vorherige Produktinformation ihre Gültigkeit. Sicherheitsdatenblatt beachten.