

PAINTZONE24 EIGENMARKE

Der Edle. voc Klarlack Matt 3:1

2K-HS-Acryl-Klarlack matt

Art.-Nr. 50900

ARTIKELBEZEICHNUNG	VOC Klarlack Matt 3:1
FARBE	Transparent matt
PRODUKTBESCHREIBUNG	<p>Schnelltrocknender, VOC-konformer 2K-HS-Acryl-Klarlack für Ganzlackierungen im Fahrzeugbereich</p> <p>Einfache Verarbeitung, hohes Standvermögen</p> <p>Leichte Polierbarkeit</p> <p>Extrem hoher UV-Schutz</p> <p>Hervorragende Kratzfestigkeit</p>
EINSATZGEBIET	Autoreparatur
BINDEMittelBASIS	Hydroxyfunktionales, polyestermodifiziertes Acrylatharz
UNTERGRUND / VORBEREITUNG	Alle lösemittel- oder wasserbasierenden Basislacke und Uni-Decklacke
VERARBEITUNG	<p>Fließbecherpistole RP: 2–2,5 bar · Düse 1,2–1,3 mm</p> <p>HVLP: 2–2,2 bar · Düse 1,2 mm · 0,7 bar Düseninnendruck</p> <p>2 Spritzgänge: 1. Spritzgang halb, 2. Spritzgang voll und deckend auf Verlauf spritzen</p> <p>Ablüßzeit zwischen den Spritzgängen: 5–10 Minuten</p> <p>Ablüßzeit vor Ofentrocknung: ca. 30–45 Minuten</p> <p>Filtrierung: 125-µm-Sieb verwenden</p>
TROCKNUNG BEI 20 °C	<p>Staubtrocken nach 25–35 Minuten</p> <p>Griffest nach 12 Stunden</p> <p>Montagefest nach 24 Stunden</p>
TROCKNUNG BEI 60 °C	<p>Griffest nach 30 Minuten</p> <p>Montagefest nach 2 Stunden</p>
IR-TROCKNUNG	Kurzwellig 8 Minuten · langwellig 10–15 Minuten
VISKOSITÄT	Spritzviskosität 17–19 s, 4 mm DIN-Becher, bei 20 °C
MISCHUNGSVERHÄLTNIS	3:1 mit Härter
HÄRTER	VOC Härter Matt 50980 – „Der Edelstein“
VERDÜNNUNG	ca. 25 %
GLANZ	15–20 E bei 60° Messwinkel
TOPFZEIT	1 Stunde bei 20 °C
TROCKENSCHICHTDICKE	50–60 µm
VOC-WERT	2004/42/IIb(d)(840)554
SPEZIFISCHES GEWICHT	0,95 g/cm ³

Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Laboruntersuchungen und Erfahrungswerten. Eine Verbindlichkeit oder Garantie bestimmter Eigenschaften lässt sich daraus nicht ableiten; sie entbinden den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Mit jeder Neuauflage verliert die vorherige Produktinformation ihre Gültigkeit. Sicherheitsdatenblatt beachten.

STANDARDVERPACKUNG	1 l
LAGERSTABILITÄT	1 Jahr bei 20 °C in ungeöffneter Verpackung Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Max. Luftfeuchtigkeit 60 %
FLAMMPUNKT	> +23 °C